

Genel Amaçlı Silikon

Ürün Tanımı

BILIZO® FLEX 100 tek komponentli, nemle kürleşen asetoksi bazlı silikondur.

Avantajları

- Kolay uygulanabilir.
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder.
- Gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışma gösterir.
- Asetik asit kürleşen sistem.

Ambalaj

- 310 ml lik kartuş
310 ml x 25'li koli
- 280 ml'lik kartuş
280 ml x 25'li koli

Renk: Beyaz, şeffaf, siyah, gri, kahverengi, bej ve çeşitli renklerde.

Teknik Veriler

Kimyasal Yapı	Asetoksi silikon
Özgül Ağırlık (ASTM D 1045-86)	0,96 ± 0,03 gr/cm ³
Yüzey Kuruması: 11-12 dak. (25°C ve 50% bağıl nem)	11-12 dak.
Kürleşme Hızı, 24 saat: (25°C and 50% R.H)	2 mm
%100 Uzama Modülü (ASTM D412)	~0,55 Mpa
Kopma Anındaki Çekme Dayanımı (ASTM D412)	~ 1,50 Mpa
Kopma Anında Uzama (%) (ASTM D412)	% 300
Sertlik (ASTM D 53505)	16-17 Shore A

Uygulama

Uygulama Sıcaklığı: +5 °C to +40 °C

Isı Dayanımı(kürleşmiş): -45 °C to +150 °C

Uygulama yüzeyi temiz, kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır.

Genel yapıştırma uygulamalarında, banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda kullanılır.

Uygulama yüzeyi gözeneksiz yapıda olmalıdır.

- Alüminyum
- Cam
- Sırlı seramik

Beton, mermer, taş gibi yüzeylere uygulanmaz.

Dikkat:

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Cilt temasına engel olunuz.

Gözle temasından sakınınız

İyi havalandırılmış yerde kullanınız.

Buharlarını solumayınız.

Ürünü kullanırken sigara içmeyiniz.

Saklama Koşulları

Ürünü kuru ve serin bir yerde saklayınız. Ürünün raf ömrü +5°C and +25°C arasında depolandığında 12 aydır.

Güvenlik Bilgileri

Güvenli kullanım, depolama, bertaraf bilgileri ve diğer bilgiler için 'Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.