

BILIZO® MMA FIX

MMA Esaslı Hızlı Kürlenene Ankrāj ve Tamir Harcı

Ürün Tanımı

İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılan, iki bileşenli, Metilmetakrilat (MMA) akrilik esaslı hızlı kuruyan beton tamir ve ankrāj malzemesidir. Beton yüzeylerdeki çukur ve çatlakların tamirinde kullanılır. Hızlı kuruması sayesinde iş ve üretim akışını olumsuz etkilemez. Forklift, tır gibi ağır yük trafiğine ayrıca kimyasal aşınmalara dayanıklıdır. Montaj amaçlı açılan delikler için ankrāj malzemesi olarak kullanılır.

Kullanım Yerleri

- Her tur askeri saha, endüstriyel alanlar, imalathane ve depolar
- Havaalanları (pist, apron) limanlar vb. yerlerde
- Makine ayakları ve demir filizlerin zemine ankrāji
- Otoparklar, otoyollar köprüler ve demir yolları
- Tarihi eser onarımlarında

Avantajları

- MMA esaslıdır, solventsizdir.
- İki bileşenlidir, uygulaması kolaydır.
- Çok hızlı kurur mukavemet kazanır.
- UV ışınlarına ve atmosfer şartlarına dayanıklıdır
- Termoplastik esneme kabiliyetine sahiptir.
- Kaymaz yüzey oluşturur ağır trafiğe uygundur.

Ambalaj Şekli

BILIZO® MMA FIX, A bileşeni 18 kg ve B bileşeni 2 kg olmak üzere toplam 20 kg settir.

Teknik Veriler

Görünüm	Gri
Uygulama Sıcaklığı	(-5°C) - (+50°C)
Karışım Oranı	A+B: 9/1 Kg
Kap Ömrü (23°C, %50 Nem)	15-20 dk
Kullanıma Alma Süresi (23°C, %50 Nem)	1 saat
Uygulama Kalınlığı	10-40 mm (tek katta)

Uygulama

Beton zemin de su birikintisi, nem ve rutubet olmamalıdır. Her türlü toz, kir ve yağdan arındırılmalıdır. Zemin kuru olmalıdır. B bileşen A bileşenin içine boşaltılıp düşük devirli bir karıştırıcı ile tamamen homojen bir görünüme ulaşana kadar karıştırılır. Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun gözlük ve maske kullanılmalıdır. Karışım oranlarına dikkat edilmediği sürece ürünün dayanım ve yapışma değerlerinin de değişeceği unutulmamalıdır. Ürün tam kürenü alıp sertleşmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir. Göz ile temasta mutlaka bol ılık su ile ve deterjan ile yıkandıktan sonra bir doktora başvurulmalıdır. Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar temizleme tineri ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Saklama Koşulları

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır.

Güvenlik Bilgileri

Ürün ile ilgili AB direktiflerine uygun düzenlenmiş Güvenlik Bilgi Formuna (GBF) uyunuz.