

# MARISEAL® KATALYSATOR

## Hızlandırıcı Katkı

### Ürün Tanımı

MARISEAL® KATALYSATOR, MARISEAL® 250 / 260 / 270 / vb. sıvı ile uygulanan poliüretan su yalıtım membranları ile kullanım için hızlandırıcı bir katkı maddesidir.

### Kullanım Yerleri

MARISEAL® KATALYSATOR esas olarak MARISEAL® 250 veya 260'ın çok düşük sıcaklıklarda uygulanması gerektiğinde veya MARISEAL® 250 veya 260'ın yaş içinde yaş uygulama yönteminde (bir katmanda daha yüksek kaplama kalınlıkları) MARISEAL FABRIC ile birlikte uygulanması gerektiğinde kullanılır.

### Ambalaj Şekli

MARISEAL® KATALYSATOR 1 kg, 0.750 kg, 0.450 kg ve 0.180 kg metal kovalarda tedarik edilmektedir.

### Kullanım Şekli ve Miktarı

MARISEAL® sıvı uygulanan poliüretan su yalıtım membranlarının MARISEAL® KATALYSATOR'a karışım oranı: MARISEAL® likit membran: MARISEAL® KATALYSATOR = ağırlıkça 100:2 veya 100:3 (yani: 25kg : 0,5kg veya 25kg : 0,75kg)

### Avantajları

MARISEAL® KATALYSATOR, MARISEAL® sıvı uygulanan poliüretan su yalıtım membranlarını hızlandırarak, düşük sıcaklıklarda bile homojen, daha hızlı kürlenmesini sağlar, böylece 3-5 saat içinde bir kat atılabilir.

MARISEAL® KATALYSATOR, MARISEAL® sıvı uygulanan poliüretan su yalıtım membranlarının MARISEAL FABRIC ile birlikte ıslak-ıslak uygulama yönteminde daha kalın katmanlar halinde, kabarcık oluşturmadan uygulanmasına olanak sağlar.

## Teknik Veriler

MARISEAL® 250/260 ile MARISEAL® KATALYSATOR Karışım Oranı	25kg - 0, 50kg ve 25kg - 0,75kg arası (100 : 2 ve 100:3 ağırlıkça)
Kap Ömrü @ 20 °C, 100ml	20min (3%) - 30min (2%)
Yağmur stabilitesi Süresi @ 20 °C, 1,5 mm kaplama kalınlığı	3 saat (2%) – 1,5-2 saat (3%)

## Uygulama

MARISEAL® sıvı uygulanmış poliüretan su yalıtım membranlarını kullanmadan önce iyice karıştırın. Doğru miktarda MARISEAL® KATALYSATOR ekleyin. MARISEAL® KATALYSATOR ve MARISEAL® sıvı uygulanan poliüretan su yalıtım örtüleri, düşük devirli mekanik karıştırıcı ile öngörülen karışım oranına göre yaklaşık 3-5 dakika karıştırılmalıdır.

**DİKKAT:** Bileşenlerin karıştırılması, özellikle kovanın duvarlarında ve tabanında, karışım tamamen homojen hale gelinceye kadar çok iyi yapılmalıdır.

Karıştırdıktan sonra, karışımı su yalıtımı için hazırlanmış yüzeye dökün ve yayın. MARISEAL® sıvı uygulanan poliüretan su yalıtım membranlarının tüm uygulama talimatları ve/veya tekniklerine uyulmalıdır.

**DİKKAT:** Belirtilen kap ömrü dahilinde BILIZO® ve MARISEAL® sıvı uygulanan poliüretan su yalıtım membranları + MARISEAL® KATALYSATOR karışımı kullandığınızdan emin olun.

## Saklama Koşulları

Kova kuru ve serin odalarda 12 aya kadar saklanmalıdır. Malzemeyi neme ve doğrudan güneş ışığına karşı koruyun. Depolama sıcaklığı: 5°-35°C. Ürünler, üreticinin adını, ürün adını, parti numarasını ve uygulama önlem etiketlerini taşıyan orijinal, açılmamış kaplarında kalmalıdır.

## Güvenlik Önlemleri

Kullanmadan önce ilgili AB direktiflerine göre hazırlanmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) inceleyin.