

Краска для дорожной разметки на основе MMA

Описание продукта

Краска напольная и для дорожных разметок на открытых местностях и в помещении, на основе метилметакрилата, однокомпонентная, с растворителем, холодного применения.

Область применения

- Краска для дорожных разметок на автостоянках,
- Дорожная разметка и краска для дорожных покрытий на автомобильных дорогах с легкой нагрузкой,
- Используется как краска для напольных разметок на теннисных кортах .

Способ использования и количество

0,5 кг/м² при толщине мокрой пленки 0,3 мм; 0,65 кг/м² при толщине мокрой пленки 0,4 мм.

Преимущества

- Однокомпонентная, быстро высыхает.
- Отличная стойкость к внешней среде.
- На основе полиметилметакрилата .
- Термопластичная и гибкая .

Упаковка

1 ведро содержит нетто 20кг.

Технические показатели

Вид	Полуматовый
Цвет	Белый, желтый (Другие цвета могут быть сделаны по специальному заказу)
Плотность	1,60 ± 0,05 кг/л (A+B / 20°C)
Толщина нанесения	0,5 – 1,2 мм
Расход	0,5 кг/м ² (толщина мокрой пленки 0,3 мм) 0,65 кг/м ² (толщина мокрой пленки 0,4 мм)
Высыхание (+20°C)	6 минут (толщина мокрой пленки 0,3 мм) 9 минут (толщина мокрой пленки 0,4 мм)
Ражижение	растворитель BILIZO® LINE
Упаковка	1 ведро содержит нетто 20кг
Инструменты нанесения	Воздушный/безвоздушный опрыскиватель, валик.

Применение

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, чистой и стойкой к нагрузке. Перед нанесением ярким поверхностям необходимо придать пористый вид. Необходимо применять при температуре выше +5°C.

Изготовление смеси: Данный однокомпонентный продукт перед нанесением следует смешивать механическим миксером, по крайней мере, 3 минуты до получения гомогенной смеси.

Используемая поверхность

Маркировка крашения: Разжижить на 5-10% растворителем BILIZO®LINE, нанести грунтовочный слой валиком и дождаться высыхания. После высыхания грунтовочного слоя нанести следующий, а при необходимости два слоя. Расход на каждый слой примерно 250 гр/м². Для получения хорошего внешнего вида маркировочной покраски, важно удалить трафарет или маскирующую ленту после высыхания.

Нанесение разметок на дороге/площадке: Наносить после очистки поверхности от пыли и масел дорожно-маркировочной машиной, безвоздушным распылителем или пневматическим пистолетом, в зависимости от оборудования, при необходимости, разжижить специальным растворителем. Придерживайтесь расхода на один слой 250 гр/м².

Чистка инструментов: Специальным растворителем.

Условия хранения

Материал необходимо хранить в прохладном и сухом месте. При правильном хранении в нераскрытом виде и в оригинальной упаковке срок службы материала составляет 6 месяцев.

Информация о безопасности

Следуйте паспорту безопасности, составленному в соответствии с директивами ЕС.